



OLEJ NA KUCHYNSKÉ DREVENÉ KRÁJACIE DOSKY



Bezfarebná kombinácia olejov a voskov na ošetrovanie drevených krájacích dosiek v kuchyni.

Vytvára mikroporézny povrch, ktorý nepraská, neodlupuje sa, netvorí šupinky ani pluzgieriky.

Ošetrovaný povrch je odolný voči vínu, pivu, kole, káve, čaju, ovocným šťavám, mlieku a vode v súlade s požiadavkami normy DIN 68861 - 1 A, nezanecháva stopy po vode.

Po zaschnutí je náter neškodný pre ľudí, zvieratá a rastliny (odolný voči potu a slinám podľa normy DIN 53160). Osmo Olej na kuchynské drevené krájacie dosky je bezpečný pri styku s potravinami v súlade s normou EN 1186 časť 5/14.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

OBLASTI POUŽITIA

Ideálny na ošetrovanie kuchynských drevených dosiek na krájanie.

OBSIAHNUTÉ LÁTKY

Na báze prírodných rastlinných olejov (slniečnicový, sójový a bodliakový olej) a voskov, parafínov, sikatív (sušidiel) bez obsahu olova a látok, zaistujúcich vodoodpudivosť. Obsahuje dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).

FAREBNÝ ODTIEŇ

3099 bezfarebný, matný

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Hustota 0,92 – 0,97 g/cm³

Viskozita 50 – 70 s, DIN EN ISO 2431/4 mm, tixotropný

Zápach slabý, mierny, po vyschnutí je bez zápachu

Bod vzplanutia > 60 °C (podľa DIN EN ISO 2719)

Balenie: 0,5 l

Výdatnosť: 1 l pri 1 nátere na cca 24 m², v závislosti od stavu povrchu dreva. Hodnota sa vzťahuje na hladký, obrúsený povrch. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.

Obsah VOC: Produkt nepodlieha VOC klasifikácii.

Skladovanie: 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Pokiaľ zhustne mrazom, skladujte ho 24 – 36 hod. pred použitím pri izbovej teplote.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť vystavený mrazu (max. vlhkosť dreva 18 %). Osmo Olej na kuchynské drevené krájacie dosky je pripravený ihneď na použitie, neriedte. Dobré premiešajte.

Staré mikroporézne nátery (s otvorenými pórami) dôkladne očistite. Staré lakové nátery a farby je nutné odstrániť. Malé trhliny, väčšie škáry alebo otvory v dreve vyplňte Osmo reparačnou pastou na drevo. Pri brúsení používajte masku proti prachu.

Povrch dreva opatrne prebrúste. Začnite hrubým brúsnym papierom a záverečné brúsenie vykonajte zrnitosťou P150-240 (v závislosti od typu dreveniny). Pred aplikáciou oleja odstráňte z povrchu zametáním a vysávaním prach z brúsenia. Pripravený povrch ovplyvňuje niekoľko faktorov vrátane stavu dreva. Preto vždy odporúčame skúšobnú aplikáciu, hlavne na neznáme povrchy.

SPÔSOBY APLIKÁCIE

Prvý náter naneste tenko v smere vlákien dreva pomocou Osmo valčeka z mikrovlákn, Osmo plochého štetca alebo Osmo nanášacieho rúna na olejové nátery. Nechajte schnúť po dobu 8 - 10 hodín. Počas schnutia zaistíte dobré vetranie. Potom urobte druhý tenký náter pomocou Osmo nanášacieho rúna na olejové nátery alebo handričky, ktorá neuvolňuje vlákna. Pri renováciách postačí spravidla jeden náter na čistý a suchý povrch pomocou Osmo nanášacieho rúna na olejové nátery alebo handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

Osmo Čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

DOBA SCHNUTIA

Približne 8 – 10 hod. (pri bežných klimatických podmienkach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia. Zabezpečte dostatočné vetranie.

UPOZORNENIE

Osmo Olej na kuchynské drevené krájacie dosky zvýrazňuje prirodzený farebný odtieň dreva (trvalo mokry efekt). Nanosenie veľkej vrstvy produktu a nedostatočné vetranie predlžuje dobu schnutia. Povrchy ošetrované Osmo Olejom na kuchynské drevené krájacie dosky je možné ľahko vyčistiť pomocou vlhkej handričky a potom vytrieť do sucha.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávať mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore.

POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).

Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám triedy B2 (horľavý) podľa DIN 4102. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 12. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené a vyčistené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.